



## Permo<sup>®</sup> classic

membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności.  
3-warstwowa

### Zalety produktu:

- Lekka membrana o wysokiej paroprzepuszczalności -  $s_d = 0,03$  m.
- 3-warstwowa
- Stabilność na UV nawet do 4 miesięcy.

### Zakres stosowania:

na dachy spadziste bez pełnego deskowania

### Dane techniczne

Ciężar powierzchniowy	ok. 100 g/m <sup>2</sup>
Grubość	ok. 0,45 mm
Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	W1
Paroprzepuszczalność, $s_d$ - wartość, EN 12572	ok. 0,03 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż, EN 12311-1	200 N/5 cm
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek, EN 12311-1	120 N/5 cm
Rozciągliwość wzdłuż, EN 12311-1	65 %
Rozciągliwość w poprzek, EN 12311-1	75 %
Wytrzymałość gwoździowa wzdłuż, EN 12310-1	130 N
Wytrzymałość gwoździowa w poprzek, EN 12310-1	155 N
Odporność na temperaturę	-40°C do +80°C
Wodoszczelność, EN 20811	> 2000 mm
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące
<b>Nr-Artykułu</b>	<b>KU 0039</b>