



15  
punktów

## Permo<sup>®</sup> light / Permo<sup>®</sup> light SK<sup>2</sup>

uniwersalna, wytrzymała membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. 3-warstwowa

### Zalety produktu:

- Uniwersalna - do stosowania również na dachy z pełnym deskowaniem.
- Wysoka wodoszczelność dzięki hydrofobizacji - ponad 3,5 m słupa wody.
- Wysoka paroprzepuszczalność -  $s_d = 0,03$  m.
- Stabilność na UV nawet do 4 miesięcy.

### Zakres stosowania:

na wszystkie rodzaje dachów spadzistych, z pełnym deskowaniem lub bez

### Dane techniczne

Ciężar powierzchniowy	ok. 145 g/m <sup>2</sup>
Grubość	ok. 0,70 mm
Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	W1
Paroprzepuszczalność, $s_d$ - wartość, EN 12572	ok. 0,03 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż, EN 12311-1	275 N/5 cm
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek, EN 12311-1	230 N/5 cm
Rozciągliwość wzdłuż, EN 12311-1	60 %
Rozciągliwość w poprzek, EN 12311-1	70 %
Wytrzymałość gwoździowa wzdłuż, EN 12310-1	170 N
Wytrzymałość gwoździowa w poprzek, EN 12310-1	185 N
Odporność na temperaturę	-40°C do +80°C
Wodoszczelność, EN 20811	> 3500 mm
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące
<b>Nr-Artykułu</b>	<b>KU 0043, KU 0043-11 (SK<sup>2</sup>)</b>