


Zakres stosowania:

Sepa® basic/ Sepa® basic edition jest nowej generacji niskoparopruszczalną membranę wstępnego krycia, do stosowania na dachy spadziste bez pełnego deskowania. Jest alternatywą dla pap bitumicznych, niskoparopruszczalnych zbrojonych folii polietylenowych i innych folii wstępnego krycia.



Montaż:

Sepa® basic/ Sepa® basic edition powinna być układana według instrukcji montażu. Membrana wstępnego krycia powinna być montowana ze szczeliną wentylacyjną (min. 5 cm) pomiędzy membranę a materiałem izolacyjnym i ze szczeliną w kalenicy. Zakłady kolejnych pasów powinny wynosić od 10 do 20 cm, w zależności od kąta pochYLENIA dachu.

Zalety produktu

- Mocna, lekka alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań
- Brak odgłosów łopotania przy wietrze.
- Wysoka wodoszczelność.
- Bezpieczna dla montażystów.

Zakres stosowania

Sepa® basic / Sepa® basic edition jest niskoparopruszczalną membranę wstępnego krycia, do stosowania na dachy spadziste bez pełnego deskowania.

Materiał

Powlekana włóknina polipropylenowa.

Barwa zewnętrzna/wewnętrzna

antracyt/antracyt

Wymiary rolki

1,50 m x 50 m (75 m²)

Waga rolki

7,7 kg
7,0 kg

Nr produktu

KU 0810
KU 0815

Akcesoria

- Permo® TR taśma montażowa
- Pasto® masa uszczelniająca

Certyfikaty

- certyfikat CE

Dane techniczne

	Sepa® basic	Sepa® basic edition
Ciężar powierzchniowy	100 g/m ²	90 g/m ²
Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2	E	E
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	W1	W1
Paropruszczalność, sd - wartość, EN 12572	15 m	15 m
Wytrzymałość na rozzerwanie wzdłuż, EN 12311-1	200 N/5 cm	185 N/5 cm
Wytrzymałość na rozzerwanie w poprzek, EN 12311-1	170 N/5 cm	155 N/5 cm
Rozciągliwość wzdłuż, EN 12311-1	60 %	60 %
Rozciągliwość w poprzek, EN 12311-1	60 %	60 %
Wytrzymałość gwoździowa wzdłuż, EN 12310-1	125 N	110 N
Wytrzymałość gwoździowa w poprzek, EN 12310-1	125 N	110 N
Odporności na temperaturę	-40 °C / +80 °C	-40 °C / +80 °C
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące	4 miesiące

Zmiany techniczne są zastrzeżone 05/09. TS-09#39/40-PL-0509

Klöber – HPI Polska Sp. z o.o.
ul.17 Stycznia 45 B
02-146 Warszawa
tel. +48 (0)22 35 12 900
fax. +48 (0)22 35 12 901
www.kloeber-hpi.biz
info@kloeber-hpi.biz