


Sepa® easy

Niskoparoprzepuszczalna membrana wstępnego krycia, również na dachy deskowane



Zakres stosowania:

Sepa® easy jest nowej generacji niskoparoprzepuszczalną membraną wstępnego krycia, do stosowania na dachy spadziste z deskowaniem lub bez. Jest alternatywą dla pap bitumicznych, niskoparoprzepuszczalnych zbrojonych folii polietylenowych i innych folii wstępnego krycia.

Montaż:

Sepa® easy powinna być układana według instrukcji montażu. Membrana wstępnego krycia powinna być montowana ze szczeliną wentylacyjną (min. 5 cm) pomiędzy membraną a materiałem izolacyjnym i ze szczeliną w kalenicy.

Zakłady kolejnych pasów powinny wynosić od 10 do 20 cm, w zależności od kąta pochylenia dachu.

Zalety produktu

- Bardzo mocna, lekka alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań
- Można stosować na pełnym deskowaniu
- Brak odgłosów łopotania przy wietrze.
- Wysoka wodoszczelność.
- Bezpieczna dla montażystów.

Zakres stosowania

Sepa® easy jest mocną niskoparoprzepuszczalną membraną wstępnego krycia, do stosowania na dachy spadziste z deskowaniem lub bez.

Materiał

Powlekana włóknina polipropylenowa.

Barwa zewnętrzna/wewnętrzna

antracyt/antracyt

Wymiary rolki

1,50 m x 50 m (75 m²)

Waga rolki

10 kg

Nr produktu

KU 0820

Akcesoria

- Permo® TR taśma montażowa
- Pasto® masa uszczelniająca

Certyfikaty

- certyfikat CE

Dane techniczne

Ciężar powierzchniowy	130 g/m ²
Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	W1
Paroprzepuszczalność, sd - wartość, EN 12572	20 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż, EN 12311-1	240 N/5 cm
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek, EN 12311-1	200 N/5 cm
Rozciągliwość wzdłuż, EN 12311-1	60 %
Rozciągliwość w poprzek, EN 12311-1	60 %
Wytrzymałość gwoździowa wzdłuż, EN 12310-1	170 N
Wytrzymałość gwoździowa w poprzek, EN 12310-1	170 N
Odporności na temperaturę	-40 °C / +80 °C
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące

Zmiany techniczne są zastrzeżone 05/09. TS-09#38-PL-0509

Klöber – HPI Polska Sp. z o.o.
ul.17 Stycznia 45 B
02-146 Warszawa
tel. +48 (0)22 35 12 900
fax. +48 (0)22 35 12 901
www.kloeber-hpi.biz
info@kloeber-hpi.biz